



TAMIRART S40

Высокопрочная ремонтная штукатурка

Цементная штукатурка с полимерными добавками. Представляет собой ремонтный состав с полимерами, фибрированным укреплением. Обладает высокой стойкостью к сульфатам и хлору.

Область применения:

- Ремонт и выравнивание поверхностей, требующих высокой химической стойкости к сульфатам и хлору.
- Защита против морской воды.
- Применяется при реставрационных работах.

Особенности:

- Для внутренних и наружных работ.
- Разовое исправление повреждений от 10 до 40 мм.
- Не разрушается в результате циклов замораживания-размораживания.
- Высокая стойкость к сульфатам и хлору.
- Высокая гидроизолирующая способность.

Инструкция по применению:

- Основание должно быть ровными и прочными.
- Очистите поверхность от каких-либо незакрепленных частиц, которые могут препятствовать адгезии.
- Обратите внимание на то, чтобы поверхность была прочной. Основание должно быть пропитано водой, но не должно быть мокрым
- Смешайте содержимое мешка (25 кг сухой смеси) с 3,5 – 4,5 литрами воды. Сухую смесь следует высыпать при постоянном перемешивании. Рекомендуется использовать миксер на малых оборотах (не более 500 оборотов в минуту).
- Смесь перемешивать до получения однородной массы. Раствор использовать сразу после приготовления!
- С помощью шпателя неровности, трещины и отбитые участки заполнить раствором.
- Приготовленный раствор используйте в течение 1 часа. Оставшийся раствор утилизируйте.

Предупреждения:

- Раствор на цементной основе! Не вдыхать, избегать попадания раствора в глаза и на незащищенную кожу!
- Не добавлять каких-либо инородных материалов, не описанных в инструкции по применению.

Хранение:

- Хранить продукцию в сухом месте с максимальным складированием штабелями в 10 рядов.
- Срок годности в фабрично закрытой упаковке, в сухом месте – 12 месяцев.

Упаковка:

25 кг крафт мешок

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Место производства	Турция
Температура нанесения	+5°C - +35°C
Пропорция смешивания	3,5-4,5 л воды / 25 кг смеси
Рабочее время	60 минут
Внешний вид	смесь серого цвета
Расход	7,5-19,20 кг/м ² (при слое 10 мм)
Толщина нанесения	минимум 0 мм - максимум 40 мм
Ввод в эксплуатацию	24 часа
Морозостойкость, циклов	75
Прочность на сжатие	не менее 20 Н/кв.мм (1 день), не менее 40 Н/кв.мм (7 дней), не менее 55 Н/кв.мм (28 дней)
Прочность на изгиб	не менее 3 Н/кв.мм (1 день), не менее 5 Н/кв.мм (7 дней), не менее 7 Н/кв.мм (28 дней)
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 2 Н/кв.мм
Срок годности	12 месяцев в закрытой упаковке